



Innovative Regenerate



PP transparent

MFR 8-12

Artikel-Nr.: 41052

Parameter

Wert

Dichte

0,91 g/cm<sup>3</sup>

MFR bei 2,16 kg, 190 °C

8-12 g/10min

Schmelzpunkt

160°C

Restfeuchtigkeit

<0,2 %

Verpackungseinheit

Oktabin, Big Bag, Gitterboxen

Ausgangsstoffe

100% Extrusionsfolien unbedruckt



**LH-Plastics GmbH**

Crimmitschauer Str. 282 | 08412 Werdau | Tel. +49 3761 88919 0

[www.lh-plastics.de](http://www.lh-plastics.de)