



PP bunt

MFR 6-10

Artikel-Nr.: 45000

Parameter

Wert

Dichte

0,91 g/cm<sup>3</sup>

MFR bei 2,16 kg, 190 °C

6-10 g/10min

Schmelzpunkt

160°C

Restfeuchtigkeit

<0,2 %

Verpackungseinheit

Oktabin, Big Bag, Gitterbox

Ausgangsstoffe

100% Extrusionsfolie unbedruckt,  
Farbbatch

